

## ПРОТОКОЛ

ГОСТ 13996-93

Плитки керамические фасадные и ковры из них.  
Технические условия/

Протокол №	662-1-05	
Дата оформления:	12.05.2012 г.	
Утвердил:	Гром Т.Г.	
Исполнитель:	Неклюдов Д.Г.	
Количество страниц:	2	
Испытательная лаборатория:	Испытательная лаборатория ООО «КапиталСтрой»	
Адрес:	125499, Российская Федерация, г. Москва, ул. Флотская, 46	
Аттестат аккредитации:	№ РОСС.RU.0001.21AB89	
Срок действия:	до 28.10.2016 г.	
Цель:	Для целей сертификации	
Заказчик:	ООО «ФасадКерамика»	
Адрес заказчика:	127220, г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д.6, к.1., Российская Федерация	
Для предоставления:	в ОСП ООО «КапиталСтрой»	
Стандарт(ы):	ГОСТ 13996-93	
Тип объекта:	Плита керамическая фасадная для наружного использования	
Изготовитель:	«ABC-KLINKERGRUPPE»	
Адрес изготовителя:	GrunerWeg 8, D-49509, Recke, Germany, Германия	
Описание объекта:	Плита облицовочная для фасадов зданий различного назначения, толщина 7 мм	
Приложения:	НЕТ	

**Основные примечания:**

Данный протокол нельзя копировать или перепечатывать без разрешения испытательной лаборатории.

Результаты, представленные в данном протоколе, относятся только к вышеуказанному объекту.

Измеряемый показатель	Наименование НД на метод испытания	Нормативное значение	Фактический результат
1	2	3	4
Внешний вид	ГОСТ 27180-2001 ГОСТ 13996-93 п.7	На лицевой поверхности плиток не допускаются трещины и цек	Не обнаружено
		На лицевой поверхности плиток не допускаются видимые с расстояния 10 м щербинь, зазубрины, плешины, выплавки (выгорки), засорки, слипыш, мушки, пузыри, пятна, прыщи, накалы, сухость глазури, сборка глазури, волнистость, неравномерность окраски глазурию, нечеткость контура рисунка, разрыв декора, смещение декора, недожог красок	Не обнаружено
		Допускается частичное покрытие граней плиток глазурию толщиной не более 1 мм.	Не обнаружено
Допустимые дефекты		Отбитость углов не более 2 шт. общей площадью 15 мм <sup>2</sup>	1 шт. площадью 7,2 мм <sup>2</sup>
		Отбитость ребер, общей длиной не более 20 мм, шириной не более 3 мм	общая длина 7 мм, ширина 0,8 мм
		Посечка общей длиной не более 30 мм	Не обнаружено
Водопоглощение, %		2-5	2,4
Морозостойкость, циклы, не менее		50	50
Термическая стойкость глазури, °С, не менее		125	125
Предел прочности при изгибе, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), не менее		8 (180)	8,1
Твердость глазури по МООСу, не менее		5	5